



## 888 系列丝印油墨(亮光 PP 油墨)

### 【承印物料】

未经处理硬聚丙烯(PP)材料，如各类 PP 涂料桶，PP 垃圾桶。

### 【物理特性】

- ❖ 亮光，在多种不同规格的未处理硬聚丙烯上都有优良的附着力；
- ❖ 墨膜硬度良好、具有耐磨损性能；
- ❖ 配有四色油墨 888-900 系列，网点清晰、耐晒性能好；
- ❖ 表干：25°Cx 20-30min 或 60°Cx 5-8min  
实干：25°Cx 24 h 或 60°Cx 25-30min 24 小时后墨膜硬度达到最佳

### 【基本颜色】

编 号	色 相	环保级别	编 号	色 相	环保级别
888-P100NT/G	浅 黄	A	888-G100	绿 色	A
888-Y100NT/G	金 黄	A	888-K100	黑 色	A
888-S100NT/G	桔 红	A	888-W100	白 色	A
888-R100	大 红	A	888-195/3	光 油	A
888-R133	鲜 红	A	888-M809	银 色	D
888-M100	玫 红	A	888-M900	四 色 红	A
888-PM100	桃 红	A	888-Y900	四 色 黄	A
888-V100	紫 色	A	888-B900	四 色 蓝	A
888-UA100	群 青	D	888-K900	四 色 黑	A
888-B100	蓝 色	A	888-E900	四 色 光 油	A

### 【网 目】

作精细印刷时，建议选用 300 目的丝网。印刷大面积和需要高遮盖力时，可选用 200 目丝网。

### 【稀 释 剂】

KTS-5000 (中干)、KTS-783 (慢干)，加入比例一般建议 10-15%。

### 【清 洗】

可使用 KTS-3000 洗网水清洗网版及胶刮。



### 【注意事项】

- ❖ 由于各家石化公司提供的 PP 塑料粒性能未必相同，注塑时，不同厂家加入的回料份量也未必相同，导致不同批次的 PP 表面张力也会有差异，因此建议印刷厂在批量印刷前，一定要先试印并确定附着力能达到要求，才批量印刷，以免造成不必要的损失；
- ❖ 对某些表面特别光滑的塑料，常规白墨 W100 的附着力如达不到要求，可选用改良白墨 888-W100/1；
- ❖ 原有光油带黄，对调色和罩光有影响，建议采用改良型号：888-195/3 。

### 【环保信息】

根据 SGS 和 CTI 的多年检测，以上基本颜色（888-UA100 群青、888-M809 银色除外）均符合 ROHS、EN71-3、ASTM-F963、HR4040 等环保要求、符合“洋紫荆环保级别 A 级”，但为了确保产品在运输使用过程中，不受污染，建议客户在使用前，进行相应的环保检测和性能试验，确认无误后，才批量使用。

### 【贮存及使用的注意事项】

油墨应放置在阴凉的地方，油墨在室温 25℃ 下可放置 24 个月，金银墨一般能放置 6 个月，如果超过 6 个月要重新试印确认印刷质量。按照标准卫生条例及安全条例使用此产品，对人体应没有危害，但正如其它一般化学品，使用此产品时亦应该尽量避免皮肤和眼部被沾染，若被溅及，应以大量清水冲洗，并进行治疗，详见 MSDS。

### 【敬告用户】

\*本文资料是按照实际生产及试验结果综合而成，但产品的性能是否符合贵厂的要求，则取决于特定的应用条件和所要印刷的材料。我们建议，用户在进行印刷前，需要了解每种产品是否符合自己所有要求，由于我们不能预计或控制贵厂产品使用的条件，故对产品性能不能做保证，全部销售业务均受本司的标准销售条款及条件控制。