



# 纸品吸塑油

## 【产品简介】

- ❖ 本产品涵盖无溶剂环保型以及溶剂型产品，能满足不同客户包装印刷不同 VOCs 排放要求。
- ❖ 拥有水性、油性两大类产品。
- ❖ 拥有PET胶片吸塑、PVC胶片吸塑、快干型，无苯无酮，哑光吸塑等特色吸塑油，满足客户不同特点需求。

## 【技术指标】

- ❖ 外 观：淡黄透明液体～浊白液体
- ❖ 粘 度：水性吸塑油 13~35 秒（涂-4 杯，25℃）  
油性吸塑油 13~35 秒（涂-4 杯，25℃）  
油与稀释剂按体积比 1:1 开稀。

## 【主要成分】

- ❖ 丙烯酸树脂
- ❖ 聚氨酯树脂
- ❖ 石油树脂
- ❖ 脂肪树脂
- ❖ 助剂

## 【适用机器】

- ❖ 辊涂过油机。
- ❖ 包装装潢、儿童玩具、电池、牙刷、五金工具、文具等。

## 【使用指南】

- ❖ 该产品用于过油机上光方式。
- ❖ 纸板过油后堆放时容易粘花，请注意不能将纸板堆放太高。PET 类型吸塑油上光后，吸塑面对吸塑面更易粘花，禁止面对面堆放（快干型吸塑油除外）。
- ❖ 油性吸塑油使用过程中粘度变大时应及时补加天那水。



- ❖ 油性吸塑油过油后纸张的吸塑有效期会受到纸张纤维吸收、油墨及吸塑油的厚度及其老化的影响，过油后越快吸塑，吸塑效果越好，吸塑性能随着过油后放置时间的增长而降低甚至消失，因此建议于过油后一个月内吸塑，否则吸塑性会明显下降。说明书所述的过油后吸塑有效期仅供参考，实际使用时需根据具体情况测试后才能确定。

### 【包装与贮存】

- ❖ 包装物及包装规格：油性产品为铁罐，净重 18KG；  
水性产品为胶罐，净重 20KG。
- ❖ 贮存条件及保质期：0℃以上（不结冰），低于 37℃。。

### 【注意事项】

- ❖ 天气潮湿，空气不流通对产品效果有不良影响。
- ❖ 吸塑油不适合长时间暴露在空气中，建议将未使用完的产品回收至桶中密封保存。
- ❖ 油性为易燃液体，应密封保存于阴凉、干燥、通风处，库房温度最好不要超过 37℃，并远离烟火。
- ❖ 以上数据来源于实验室，使用时仅供参考。由于基材和施工工艺不同，批量使用前请根据自己的特定要求对产品的适应性进行测试。

### 【敬告用户】

\*本文资料是按照实际生产及试验结果综合而成，但产品的性能是否符合贵厂的要求，则取决于特定的应用条件和所要印刷的材料。我们建议，用户在开始进行印刷前，需要了解每种产品是否符合自己所有要求，由于我们不能预计或控制贵厂产品使用的条件，故对产品性能不能做保证，全部销售业务均受本司的标准销售条款及条件控制。